

## トアエスコートロード

### 特長

- 液状の主剤に、粉末の硬化剤を混ぜてアスファルトの割れ・くぼみ等に流し込むだけで簡単に補修が出来ます。
- 施工後、10分～30分で乾燥し、歩行はもちろん、車両の通行が出来ます。
- アスファルトのひびや割れに良く浸透し、水分の侵入を防ぎますので、路面の劣化を食い止めることができます。
- 倉庫などのコンクリート面との段差補修やマンホール廻り等のアスファルトのくぼみを補修できます。
- アスファルト系補修材やセメント系補修材にくらべ、付着力が強く、耐久性に優れています。



施工前



施工後

### 施工手順

1. 路面を清掃します。ひび割れ、穴、くぼみ等は念入りに行ってください。(ゴミや水分があると付着しません)
2. 主剤(液状)を缶の中で電動工具等で良く攪拌(かくはん)し、注ぎやすい容器に移します。  
(市販のポリエチレン製カップ等が最適です。)
3. A(主剤):B(硬化剤)は100:3(重量比)で混合し、電動工具等で良く攪拌します。(1～2分程度)
4. 割れ、くぼみに適量を流し込み、ヘラなどで表面をならしてください。少し路面より盛り上げてならすのがコツです。





## ▶▶ 施工上の注意

- 1.主剤(液状)は2/3石油缶に入っています。皮すき等を使って天板を切り開け、電動工具等で良く攪拌してください。
- 2.主剤に硬化剤(粉末)を混ぜるとすぐに化学反応が始まります。施工準備を整えて、硬化剤を混ぜた直後に散布するようにしてください。
- 3.硬化剤を混ぜた後は10分程度で固まります。5分以内に散布出来る量を調合してください。
- 4.硬化時間は外気温、路面温度により異なります。硬化剤の量は以下を参考に調合してください。  
夏期(気温30℃前後・路面温度40℃程度)…1.5~2%  
冬期(気温5℃前後・路面温度10℃程度)…3~4%
- 5.路面温度40℃以上の時は施工を避けてください。

商品名	トアエスコートロードA(主剤)	10kg(2/3石油缶入り・液体)
	トアエスコートロードB(硬化剤)	1kg(箱入り・粉末)

## ▶▶ 注意事項

トアエスコートロードA(主剤)とB(硬化剤)を混合すると、反応して発熱します。従って混合材料の残品は可燃物から離れた場所に集めて廃棄してください。また、大量に廃棄する場合は、水中に容器ごと投入し、発熱が止まってから廃棄してください。

～消防法に基づく取り扱い～

- トアエスコートロードA(主剤)は消防法上、下表の危険物に該当し、その扱いについては消防法及び各都道府県市町村の危険物取り扱い条例により規制を受けます。関連法令に基づいて保管、取り扱いをしてください。
- トアエスコートロードA(主剤)は低引火点を持つ可燃性液体ですので、消防法上の各規制に従うと同時に火気に十分注意し、30℃以下の冷暗所に保管してください。
- トアエスコートロードB(硬化剤)は非危険物に該当しますが、成分として有機過酸化物を含んでいますので、火気に近づけないよう取り扱いには注意してください。
- 分解を促進する重金属(鉄、銅、鉛など)、金属石鹸、アミンや還元剤などとの接触を避けてください。
- 強い衝撃や摩擦を与えないでください。

商品名	消防法分類	指定数量(L)
トアエスコートロードA(主剤)	第四類第一石油類	200
トアエスコートロードB(硬化剤)	非危険物	—

トアエスコートロードの施工について、下記の路面温度の場合、施工を避けてください。

路面温度5℃以下(冬期)の場合。

路面温度40℃以上(夏期)の場合。

塗料・材料に関する安全・衛生面での注意事項は容器(ラベル)及び製品安全データシート(MSDS)を、確認の上で使用ください。



ホームページアドレス <http://www.tohpe.co.jp/>

	TEL	FAX
本社	592-8331 堺市西区築港新町一丁目5番地11	(072) 243-6452 (072) 243-6407
東京支店	110-0015 東京都台東区東上野六丁目16番10号(KBUビル)	(03) 3847-6441 (03) 3847-6445
大阪事務所	530-0004 大阪市北区堂島浜二丁目1番8号(古河浜ビル西館3階)	(06) 4795-1915 (06) 4795-1916
北海道営業所	061-1111 北海道北広島市北の星27番16号	(011) 372-4511 (011) 372-4429
仙台営業所	983-0004 仙台市宮城野区岡田西町1番6号	(022) 288-9885 (022) 288-9940
北関東営業所	306-0213 茨城県古河市北利根8番5号(茨城工場内)	(0280) 92-5951 (0280) 92-0492
東京営業所	110-0015 東京都台東区東上野六丁目16番10号(KBUビル)	(03) 3847-6420 (03) 3847-6475
		(03) 3847-6502 (03) 3847-6467
北陸営業所	933-0251 富山県射水市有徳二丁目3番2	(0766) 86-3581 (0766) 86-3513
静岡営業所	422-8067 静岡市駿河区南町6番1号(南町第一ビル)	(054) 285-4351 (054) 285-3875
名古屋営業所	460-0003 名古屋市中区第一丁目6番10号(スワンビル2F)	(052) 232-8230 (052) 232-8232
大阪営業所	592-8331 堺市西区築港新町一丁目5番地11	(072) 243-6421 (072) 243-6425
		(072) 243-6431 (072) 243-6428
中四国営業所	713-8103 岡山県倉敷市玉島乙島8252番地39	(086) 526-1708 (086) 526-1728
九州営業所	811-0117 福岡県糟屋郡新宮町大字上宇字松尾1504番地の1	(092) 962-1521 (092) 962-4131
三重出張所	519-1402 三重県伊賀市柘植町2700	(0595) 45-5139 (0595) 45-2081
研究所	三 重 県 伊 賀 市 柘 植 町 2 7 0 0	

株式会社トウペ製造		TEL	FAX
三重工場	519-1402 三重県伊賀市柘植町2700	(0595) 45-4131 (0595) 45-2081	
茨城工場	306-0213 茨城県古河市北利根8番5号	(0280) 92-1571 (0280) 92-5811	
倉敷工場	713-8103 岡山県倉敷市玉島乙島8252番地39	(086) 525-1821 (086) 525-1239	
九州工場	811-0117 福岡県糟屋郡新宮町大字上宇字北尾1561番地16	(050) 3000-8084 (092) 962-1627	

### ●取扱店

- このカタログの内容について詳しくお知りになりたい方は、お近くのトウペ取扱店におたずねになるか、当社にお問い合わせください。
- 仕様その他は改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。